



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.

[azienda fondata nel 1892](#)

Via Erzelli, 9 - 16152 Genova (Italy)

Tel. 010.650.29.41 - Fax 010.650.38.88

www.andreagallos.it

ALLUMINIO OSSIDO (ALLUMINA)

VALORI GARANTITI:

Determinazioni	Unità di misura	Valori	Metodo analisi
Titolo (come Al ₂ O ₃)	%	99,5 min	P.15.0 (2)

ALTRE CARATTERISTICHE (valori indicativi tipici medi)

Aspetto		Polvere bianca	P.15.0 (2)
Al ₂ O ₃ (FORMA α)	%	98 min (*)	P.15.0 (2)
Na ₂ O	%	0,3 max	P.15.0 (2)
Fe ₂ O ₃	%	0,03 max	P.15.0 (2)
SiO ₂	%	0,03 max	P.15.0 (2)
CaO	%	0,03 max	P.15.0 (2)
TiO ₂	%	0,005 max	P.15.0 (2)
P ₂ O ₅	%	0,003 max	P.15.0 (2)
Perdita alla calcinazione	%	0,2 max	P.15.0 (2)
Densità vibrata	g/cm ³	0,9 max	P.15.0 (2)
BET	m ² /g	1,2 max	P.15.0 (2)
d ₅₉	μm	4 min – 10 max	P.15.0 (2)

(*) valori tipici medi

Approvata il: 24/10/2001

- (1) metodo di analisi citato dal produttore
- (2) Procedura per la rintracciabilità dei metodi analitici