



ANDREA GALLO DI LUIGI S.r.l.u.

Azienda fondata nel 1892

www.andreagallo.it

SPECIFICA TECNICA

AMMONIO MOLIBDATO

Data 21/02/2021

Revisione 001

Composizione
Molibdato di ammonio tetraidrato

Formula
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O

CAS
12054-85-2

CE
234-722-4

Parametro	Minimo	Massimo	Unità	Valore Tipico
Purezza (come MoO₃)	81		%	
Mo			%	54
Insolubili in acqua		0,05	%	
Nitrati		0,05	%	
Fe		0,02	%	
K₂O		0,02	%	
Solfati		0,02	%	
Silicati		0,005	%	
Cloruri		0,001	%	
Pb		0,001	%	
Fosfati		0,0005	%	
pH 5%(w/v)	5	6		

Aspetto

Polvere cristallina

Colore

Bianco

Imballi

SACCO 25 kg

Applicazioni

Materia prima per catalizzatori. Materia prima per settore galvanotecnico. Materia prima per settore agricolo.

Con la presente si certifica che la specifica di cui sopra si riferisce al prodotto mantenuto nell'imballo originale e nelle condizioni riportate sulla scheda di sicurezza.

PRODOTTO CON SPECIFICHE PARTICOLARI, DISPONIBILE SU RICHIESTA.